



## Laudo Técnico

**Produto :** AIRPOL T'400 (poliol poliéster base PET)

**Lote** Gc5aa0420

**Data de fabricação** 09.06.2020

**Teor de Hidroxilas** 189,03 mg/KOH/g

**Teor de água** 1,42 %

**Acidez** 3,37